

PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Composition | Composition | Zusammensetzung | Samenstelling

Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder | Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane | Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel | Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat

Thickness | Epaisseur | Dicke | Dikte

1,55mm

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Roll format | Format du rouleau | Rollenformat | Rolafmetingen

approx. 10m x 1m (10m² per roll)

Weight per sqm | Poids au mètre carré | Gewicht pro m² | Gewicht per m²

1,45kg/m²

Weight per roll | Poids par rouleau | Gewicht pro Rolle | Gewicht per rol

14,5kg/roll

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse

EN 13501

Bfl-S1

Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5mm. | Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5mm. | Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem 4,5mm Moduleo Click. | Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5mm.

EN ISO 10140-3

ΔLw= 14dB

Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R


DIN 52616

0,01 m²K/W

Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming

EN 12524

Suitable, max 27° C | Adapté, max 27° C | Geeignet, max 27° C | Geschikt, max 27° C



www.jular.pt

MAQUIL: CHINA/MA LOCAL
808 262 808