



## TOPOIL HIGH SOLID

Acabamento óleo-cera para madeira



3028  
Incolor  
Acetinado



3058  
Incolor  
Mate



3061  
Acacia



3068  
Natural



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Combinação óleo-cera incolor ou transparente para tratamento de móveis e bancadas de cozinha em madeira. Osmo TopOil é um produto fabricado à base de óleos e ceras naturais de plantas. Adequado para madeira. Microporoso. A superfície não estala, não descasca nem forma bolhas. Resistente a vinho, cerveja, coca-cola, café, chá, sumo de fruta, leite e água, de acordo com a norma DIN 68861-1A – sem manchas de água. Quando seco, o acabamento é seguro para pessoas, animais e plantas e é adequado para brinquedos de criança, conforme a norma europeia EN 71.3. Resistente à saliva e ao suor conforme a norma industrial alemã DIN 53160.

### USO RECOMENDADO

O TopOil Osmo é o produto ideal para protecção das superfícies dos móveis e superfícies de trabalho em madeira maciça ou contraplacado (por exemplo, bancadas de cozinha, secretárias, prateleiras, etc.) no interior. Adequado também para cortiça e OSB.

### INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos e ceras naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja, óleo de cardo, cera de carnaúba e cera de candelária), parafina, secantes (agentes de secagem) e aditivos repelentes da água. Diluente desaromatizado (sem benzeno). Classificação VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) de acordo com as normas europeias (2004/42/EC): fora de âmbito. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

### DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 0.92-0.97 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidade: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotrópico.  
Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.  
Ponto de ignição: >60°C conforme DIN EN ISO 2719.

### ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada. Se o produto estiver mais espesso devido ao gelo, mantenha a lata à temperatura ambiente durante 24-36 horas antes da utilização.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 18%). O TopOil Osmo está pronto a utilizar – não diluir o produto. Mexer bem antes de usar. Retire completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento. Preencher pequenas fendas e juntas dilatadas (com Osmo Betume para Madeira). Afagar as superfícies de madeira cuidadosamente. Começar com uma lixa grossa – afagamento final para mobiliário P220-240. Antes de olear a superfície, retirar a poeira do afagamento com uma vassoura ou aspirador. O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira. Assim, recomenda-se uma aplicação de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns.

### MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar uma camada fina ao longo do grão da madeira, com um pano que não deixe pêlo. Deixar secar durante cerca de 8-10 horas, assegurando uma boa ventilação do local. Repetir o processo 2-3 vezes. Para renovação, normalmente é suficiente uma camada aplicada sobre a superfície limpa e seca, com um pano que não deixe pêlo.



## LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (sem componentes aromáticos).

## Tempo de secagem

Cerca de 8-10 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

## RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 24 m<sup>2</sup>, com uma demão.  
O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

## NOTA

O TopOil 3028 e o TopOil 3058 Incolor acentuam o tom natural da madeira (efeito molhado permanente). O TopOil 3068 Natural contraria exactamente este efeito, e protege a madeira de forma quase invisível. O tom natural da madeira é preservado. Em espécies de madeira escuras ou avermelhadas, o TopOil 3068 Natural é visível com um tom ligeiramente esbranquiçado. O TopOil 3061 Acacia é ligeiramente pigmentado, o que confere à madeira uma aparência elegante. A aplicação demasiado generosa do produto, e/ou com ventilação insuficiente, conduz a demoras no tempo de secagem. Em interiores de roupeiros e gavetas aplique no máximo uma demão, com a ajuda de um pano. Deixar secar, assegurando uma boa ventilação do local. Se for desejado um nível de brilho mais acentuado, deixar o TopOil secar completamente e aplicar o Líquido de Limpeza para Cera Osmo (também disponível em spray) numa camada fina, deixar secar e polir. As superfícies de madeira tratadas com TopOil são fáceis de limpar. Adicione o concentrado Lavagem e Manutenção Osmo à água e limpe a superfície com um pano húmido (mas não molhado!). Utilize o Líquido de Limpeza para Cera Osmo para remover manchas difíceis, limpando e regenerando a superfície ao mesmo tempo.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Atenção: Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição). O acabamento depois de seco é classificado como B2 (inflamabilidade normal), de acordo com a norma DIN 4102. Ficha de segurança fornecida a pedido.

## RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

## TONALIDADES DE COR

3028 Incolor Acetinado  
3058 Incolor Mate  
3061 Acacia  
3068 Natural

## TAMANHOS DA LATA

0.5 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 06/16