Melamine | STYLE

Strat Style

Ficha Técnica

Pavimento flutuante melamínico para uso interior. Base HDF. Sistema de encaixe Click.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/DIMENSÕES E EMBALAGEM		
Classe de uso	EN 13329	**Classe 32 (AC4)**
Dimensões das peças	EN 13329	**1286x160x8 mm**
Peças por embalagem	8 peças/caixa 48 caixas/palete	2,058 m^2/caixa 98,784 m^2/palete
Peso por embalagem	-----	15 Kg./caixa 720 Kg./palete
PERFORMANCE TÉCNICA		
Rectangularidade	EN 13329	≤ 0,20 mm
Curvatura	EN 13329	≤ 0,30 mm
Estabilidade dimensional	EN 13329	Largura: concâvo ≤ 0,15%; convexo ≤ 0,20%. Comprimento: concâvo ≤ 0,50%; convexo ≤ 1,00%.
Folga/abertura	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm; máx. ≤ 0,20 mm
Diferença de altura	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm; máx. ≤ 0,15 mm
Indentação residual	EN 433	Sem alterações visíveis.
Resistência à incidência da luz	EN ISO 105-B02	Escala azul, nível 6.
Resistência ao uso	EN 13329	IP ≥ 4000 ciclos (AC4)
Resistência à passagem de cadeiras com rodas	EN 425	Sem danos na camada de desgaste (tipo W).
Resistência ao impacto	EN 13329	IC 2
Alteração da espessura quando sujeito a água	EN 13329	≤ 18%
Resistência a marcas de cigarro	EN 438	Grau 4.
Resistência aos pés dos móveis	EN 424	Sem danos (tipo 0).
Resistência a manchas	EN 438	5 (grupo 1 e 2); 4 (grupo 3).
Estabilidade da superfície	EN 311	≥ 1 N/mm^2
Reação ao fogo/inflamabilidade	EN ISO 11925-2	C_{fl}-S1
Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS
Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Condutividade térmica	EN 12667	R ≤ 0,06 (m^2K)/W
Garantia	20 anos (uso residencial) 7 anos (uso comercial)	

Melamine | STYLE

Strat Style

Ficha Técnica

Pavimento flutuante melamínico para uso interior. Base HDF. Sistema de encaixe Click.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/DIMENSÕES E EMBALAGEM		
Classe de uso	EN 13329	**Classe 32 (AC4)**
Dimensões das peças	EN 13329	**1286x194x8 mm**
Peças por embalagem	8 peças/caixa 48 caixas/palete	1,996 m^2/caixa 95,808 m^2/palete
Peso por embalagem	-----	14 Kg./caixa 672 Kg./palete
PERFORMANCE TÉCNICA		
Rectangularidade	EN 13329	≤ 0,20 mm
Curvatura	EN 13329	≤ 0,30 mm
Estabilidade dimensional	EN 13329	Largura: concâvo ≤ 0,15%; convexo ≤ 0,20%. Comprimento: concâvo ≤ 0,50%; convexo ≤ 1,00%.
Folga/abertura	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm; máx. ≤ 0,20 mm
Diferença de altura	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm; máx. ≤ 0,15 mm
Indentação residual	EN 433	Sem alterações visíveis.
Resistência à incidência da luz	EN ISO 105-B02	Escala azul, nível 6.
Resistência ao uso	EN 13329	IP ≥ 4000 ciclos (AC4)
Resistência à passagem de cadeiras com rodas	EN 425	Sem danos na camada de desgaste (tipo W).
Resistência ao impacto	EN 13329	IC 2
Alteração da espessura quando sujeito a água	EN 13329	≤ 18%
Resistência a marcas de cigarro	EN 438	Grau 4.
Resistência aos pés dos móveis	EN 424	Sem danos (tipo 0).
Resistência a manchas	EN 438	5 (grupo 1 e 2); 4 (grupo 3).
Estabilidade da superfície	EN 311	≥ 1 N/mm^2
Reação ao fogo/inflamabilidade	EN ISO 11925-2	C_{fl}-S1
Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS
Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Condutividade térmica	EN 12667	R ≤ 0,06 (m^2K)/W
Garantia	20 anos (uso residencial) 7 anos (uso comercial)	

Melamine | STYLE

Strat Style

Ficha Técnica

Pavimento flutuante melamínico para uso interior. Base HDF. Sistema de encaixe Click.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/DIMENSÕES E EMBALAGEM		
Classe de uso	EN 13329	**Classe 32 (AC4)**
Dimensões das peças	EN 13329	**1286x243x8 mm**
Peças por embalagem	7 peças/caixa 48 caixas/palete	2,187 m^2/caixa 104,976 m^2/palete
Peso por embalagem	-----	16 Kg./caixa 768 Kg./palete
PERFORMANCE TÉCNICA		
Rectangularidade	EN 13329	≤ 0,20 mm
Curvatura	EN 13329	≤ 0,30 mm
Estabilidade dimensional	EN 13329	Largura: concâvo ≤ 0,15%; convexo ≤ 0,20%. Comprimento: concâvo ≤ 0,50%; convexo ≤ 1,00%.
Folga/abertura	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm; máx. ≤ 0,20 mm
Diferença de altura	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm; máx. ≤ 0,15 mm
Indentação residual	EN 433	Sem alterações visíveis.
Resistência à incidência da luz	EN ISO 105-B02	Escala azul, nível 6.
Resistência ao uso	EN 13329	IP ≥ 4000 ciclos (AC4)
Resistência à passagem de cadeiras com rodas	EN 425	Sem danos na camada de desgaste (tipo W).
Resistência ao impacto	EN 13329	IC 2
Alteração da espessura quando sujeito a água	EN 13329	≤ 18%
Resistência a marcas de cigarro	EN 438	Grau 4.
Resistência aos pés dos móveis	EN 424	Sem danos (tipo 0).
Resistência a manchas	EN 438	5 (grupo 1 e 2); 4 (grupo 3).
Estabilidade da superfície	EN 311	≥ 1 N/mm^2
Reação ao fogo/inflamabilidade	EN ISO 11925-2	C_{fl}-S1
Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS
Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Condutividade térmica	EN 12667	R ≤ 0,06 (m^2K)/W
Garantia	20 anos (uso residencial) 7 anos (uso comercial)	

Melamine | STYLE

Strat Style

Ficha Técnica

Pavimento flutuante melamínico para uso interior. Base HDF. Sistema de encaixe Click.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/DIMENSÕES E EMBALAGEM		
Classe de uso	EN 13329	**Classe 32 (AC4)**
Dimensões das peças	EN 13329	**1290x194x8 mm**
Peças por embalagem	8 peças/caixa 48 caixas/palete	2,002 m²/caixa 96,096 m²/palete
Peso por embalagem	-----	14 Kg./caixa 672 Kg./palete
PERFORMANCE TÉCNICA		
Rectangularidade	EN 13329	≤ 0,20 mm
Curvatura	EN 13329	≤ 0,30 mm
Estabilidade dimensional	EN 13329	Largura: concâvo ≤ 0,15%; convexo ≤ 0,20%. Comprimento: concâvo ≤ 0,50%; convexo ≤ 1,00%.
Folga/abertura	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm; máx. ≤ 0,20 mm
Diferença de altura	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm; máx. ≤ 0,15 mm
Indentação residual	EN 433	Sem alterações visíveis.
Resistência à incidência da luz	EN ISO 105-B02	Escala azul, nível 6.
Resistência ao uso	EN 13329	IP ≥ 4000 ciclos (AC4)
Resistência à passagem de cadeiras com rodas	EN 425	Sem danos na camada de desgaste (tipo W).
Resistência ao impacto	EN 13329	IC 2
Alteração da espessura quando sujeito a água	EN 13329	≤ 18%
Resistência a marcas de cigarro	EN 438	Grau 4.
Resistência aos pés dos móveis	EN 424	Sem danos (tipo 0).
Resistência a manchas	EN 438	5 (grupo 1 e 2); 4 (grupo 3).
Estabilidade da superfície	EN 311	≥ 1 N/mm²
Reação ao fogo/inflamabilidade	EN ISO 11925-2	C_{fl}-S1
Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS
Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Condutividade térmica	EN 12667	R ≤ 0,06 (m²K)/W
Garantia	20 anos (uso residencial) 7 anos (uso comercial)	

Melamine | STYLE

STRAT STYLE

FICHA TÉCNICA

Pavimento flutuante melamínico para uso interior. Base HDF. Sistema de encaixe Click.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/DIMENSÕES E EMBALAGEM		
Classe de uso	EN 13329	**Classe 32 (AC4)**
Dimensões das peças	EN 13329	**2175x243x8 mm**
Peças por embalagem	6 peças/caixa 42 caixas/palete	3,171 m^2/caixa 133,182 m^2/palete
Peso por embalagem	-----	23 Kg./caixa 966 Kg./palete
PERFORMANCE TÉCNICA		
Rectangularidade	EN 13329	≤ 0,20 mm
Curvatura	EN 13329	≤ 0,30 mm
Estabilidade dimensional	EN 13329	Largura: concâvo ≤ 0,15%; convexo ≤ 0,20%. Comprimento: concâvo ≤ 0,50%; convexo ≤ 1,00%.
Folga/abertura	EN 13329	Ø ≤ 0,15 mm; máx. ≤ 0,20 mm
Diferença de altura	EN 13329	Ø ≤ 0,10 mm; máx. ≤ 0,15 mm
Indentação residual	EN 433	Sem alterações visíveis.
Resistência à incidência da luz	EN ISO 105-B02	Escala azul, nível 6.
Resistência ao uso	EN 13329	IP ≥ 4000 ciclos (AC4)
Resistência à passagem de cadeiras com rodas	EN 425	Sem danos na camada de desgaste (tipo W).
Resistência ao impacto	EN 13329	IC 2
Alteração da espessura quando sujeito a água	EN 13329	≤ 18%
Resistência a marcas de cigarro	EN 438	Grau 4.
Resistência aos pés dos móveis	EN 424	Sem danos (tipo 0).
Resistência a manchas	EN 438	5 (grupo 1 e 2); 4 (grupo 3).
Estabilidade da superfície	EN 311	≥ 1 N/mm^2
Reação ao fogo/inflamabilidade	EN ISO 11925-2	C_{fl}-S1
Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS
Emissão de formaldeído	EN 717-1	E1
Condutividade térmica	EN 12667	R ≤ 0,06 (m^2K)/W
Garantia	20 anos (uso residencial) 7 anos (uso comercial)	